



SKALN SIXITE GTX-9 斯洗特钢铁除防锈剂

斯洗特钢铁除防锈剂应用范围：

适用于带锈钢铁表面喷漆、喷塑防腐前的预处理和工件周转封存的除锈与带锈防锈处理。

二、技术特性：

无毒、无异味，操作简便，不受场地与设备限制，无废液排放，属环保型产品。钢铁除锈后置于干燥处可防锈1~2年，不会引起金属氢脆，其表面形成的防锈膜致密坚韧，代替防锈底漆进行喷漆、烤漆、喷塑之后亲和力强，光洁度高。处理面积：15~20m²/kg。本品完全溶于水，不燃烧。

三、主要技术指标：

外观：淡黄或无色液体PH值：1~2

四、质量标准：Q/SXT10-2009

五、使用方法：

1、原液常温使用。将药液倒入塑料容器。小工件浸泡10~15分钟，大工件涂刷或喷刷（锈蚀严重者连刷两次）。充分晾干即可进入下道工序。也可于通风干燥处长期储存。

2、处理后的金属工件如需长期防腐或环境较恶劣，应尽快采取进一步防腐、防锈措施。

六、注意事项：

1、本品不适宜处理油与锈混合的钢铁表面。

2、本品为酸性溶液，避免与碱性物质、活泼金属、强氧化剂等接触。

3、处理后若出现轻微“泛白”，不影响使用效果。工件必须彻底干燥后方可进行喷漆、喷塑。

4、避免儿童接触、防止误食。

5、请勿长时接触皮肤。

七、贮存：盖紧包装封口，置于阴凉处储存；防止泄露，并避免儿童接触。

八、包装：25kg200kg桶装。

九、保质期：二年

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **GTX-9 斯洗特钢铁除防锈剂** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN GTX-9 斯洗特钢铁除防锈剂是法国斯卡兰公司的优质产品。